



## Montageleim 305.0

### Hochwertige Kunstharzdispersion für den universellen Einsatz

#### Anwendungsgebiet

- Montageverleimung
- Gestellverleimung
- Verleimung von Schichtstoffplatten
- Verleimung im Hochfrequenzfeld
- Mittellagenfertigung
- Furnierfugenverleimung
- Fugen- und Rahmenverleimung von Hart- und Weichhölzern

#### Vorteile

- Hohe Anfangsfestigkeit, daher kurze Preßzeiten möglich
- Günstige offene Zeit
- Kurze Abbindezeit bei Kalt- und Warmverleimung
- Gutes Auftragsverhalten mit Maschinen und Handgeräten

#### Eigenschaften der Verleimung

- Gute Feuchtebeständigkeit nach DN/EN 204, Verleimqualität D2 (Prüfbericht Nr. 505 20968 M vom 14.08.1998 i.f.t. Rosenheim)
- Sehr hohe Bindefestigkeit nach DIN/EN 205
- Zäh-elastischer, werkzeugschonender Leimfilm

#### Eigenschaften des Leimes

<b>Basis:</b>	PVAC-Dispersion
<b>Dichte:</b>	ca. 1,20 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH-Wert:</b>	ca. 7
<b>Farbe:</b>	beige
<b>Viskosität bei 20° C</b>	
-Brookfield RVT	
<b>Sp.6/20 Upm:</b>	10.000 ± 2.000 mPa·s
<b>Konsistenz:</b>	mittelviskos, gut verarbeitbar
<b>Weißpunkt:</b>	+5° C
<b>Offene Zeit:</b>	ca. 10 Minuten
<b>Kennzeichnung:</b>	nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV (siehe unser Sicherheitsdatenblatt)

#### Auftragsmethoden

- Mit Pinsel und Zahnspachtel
- Mit Handleimgeräten (z.B. Druckkessel und Fadenpistole)
- Mit Leimauftragsmaschinen (2- und 4-Walzensystem)

#### Verarbeitung

Die zu verleimenden Materialien müssen trocken, staub-, fettfrei und klimatisiert sein. Holzfeuchte 8-12 %, max. 15 %. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt bei 18-20° C. Nicht unter +10° C verarbeiten. KLEIBERIT Montageleim 305.0 ist gebrauchsfertig eingestellt; verdünnen und Zusatz von Streckmittel verändern den Leim.

**Verbrauch:** 100-150 g/m<sup>2</sup> bei maschinellem Auftrag  
150-200 g/m<sup>2</sup> bei Auftrag mit Handleimgeräten

**Offene Zeit:** ca. 10 Minuten

Die offene Zeit wird von der Auftragsmenge, Saugfähigkeit der Werkstoffe, der Holz- und Luftfeuchtigkeit und der Temperatur beeinflusst.

#### Preßzeiten:

Brettfugenverleimung	(20° C)	8 - 12 min
Brettfugenverleimung einseitig vorgewärmt	(80° C)	3 - 5 min
Brettfugenverleimung im Hochfrequenzfeld		20 - 25 sec
Korpusverleimung	(20° C)	10 - 12 min
Furnierverleimung	(20° C)	12 - 15 min
Furnierverleimung	(80° C)	3 - 5 min
Flächenverleimung (HPL-Platten)	(20° C)	20 - 25 min
Flächenverleimung (HPL-Platten)	(50° C)	8 - 10 min

Diese Angaben sind unverbindliche Richtwerte, sie wurden ermittelt bei einer Holzfeuchte von 10 %.

Da bei den verschiedenen Verleimvorgängen eine Vielzahl von Faktoren das Ergebnis beeinflussen, müssen genaue Zeiten durch eigene Prüfungen an der Verleimstelle im Betrieb ermittelt werden.

#### Reinigung

Die Reinigung der Maschinen, Auftragsgeräte und Klebstoffgebinde erfolgt mit Wasser.

#### Gebindegrößen

Karton mit 12 Spritzflaschen zu je	0,5 kg netto
Kunststoffeimer	10,0 kg netto
Kunststoffeimer	33,0 kg netto

Andere Gebinde auf Anfrage

#### Lagerung

KLEIBERIT Montageleim 305.0 ist im original verschlossenen Gebinde bei 20° C ca. 1 Jahr lagerfähig. Die Temperaturbeständigkeit des Leimes liegt während des Transports bei -25° C. Vor der Verarbeitung vorsichtig auf Raumtemperatur(20° C) auftauen und durch Umrühren homogenisieren.

Stand aw 1099; ersetzt frühere Ausführungen

**Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung**

Klebstoffrückstände ausgehärtet:

HMD = Hausmülldeponie

**Abfallschlüssel 55906**

HMV = Hausmüllverbrennung

**Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.**

**Service**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.