

BITU-DICHT

1-K BITUMEN-DICHTMASSE



Merkmale

- Optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Blei, Kupfer und Eternit
- Dauerelastisch
- Dehnfähig
- Witterungs- und UV-beständig
- Schnelle Hautbildung
- Schnell regenfest
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- Spachtel- und verstreichbar
- Siliconfrei

Verarbeitungsvorteile

- Auch für regennasse Untergründe
- Für normale Kartuschenpressen
- Kein Erhitzen notwendig - kalt verarbeitbar
- Hohe Haftfähigkeit

Anwendungsbereiche

- Zum Ausfügen von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach-, Wand- und Bodenbereich
- Zum Abdichten und Verkleben bei Leckstellen auf Dachbahnen
- Sicheres Ausführen von "Notreparaturen"



BITU-DICHT

1-K BITUMEN-DICHTMASSE

Inhalt 310 ml

Art.-Nr. 236 310

Inhalt 6 kg

Art.-Nr. 236 006

Einsatzbereich

- Baugewerbe
- Spenglerhandwerk
- Zimmerhandwerk
- Fassadenbau
- Lüftungsbau
- Metallbau

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen sauber, fest und tragfähig sein. **beko BITU-DICHT** ist spachtel- bzw. streichbar und kann mit einer Seifenlösung geglättet werden. Bei Anwendung auf nassen Flächen das Material gut anpressen und nach dem Abtrocknen die Haftung überprüfen. Vor der Verarbeitung Eigenversuche vornehmen.

Hinweise

- Verarbeitbar ab +5° C.
- Material ist nicht überstreichbar.
- Nicht bei Aquarien verwenden.
- Nicht im Marmor- und Natursteinbau geeignet.
- Verunreinigungen können mit **beko ALLCLEAN** entfernt werden.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Infos
www.beko-group.com

Technische Daten

Basis	Bitumen		
Verarbeitbar	von +5° C bis +35° C		
Temperatur	beständig von -35° C bis +110° C (im ausgehärteten Zustand)		
Klebefreiheit	ca. 30 Minuten bei Normalklima (+23° C bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit)		
Aushärtung	ca. 1 mm in 24 Stunden (bei +23° C bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit) (abhängig von Temperatur und Schichtstärke)		
Farbe	schwarz		
Dichte	ca. 1,2 g/ml		
Viskosität	plasto-elastisch		
Haltbarkeit	12 Monate bei +5° C bis +25° C (ungeöffnet), ca. 3 Monate bei geöffneter Verpackung		
Lagerung	kühl, frostfrei und trocken		
Inhalt / Verpackung	310 ml Kartusche 6 kg Eimer	25 Stück/Karton 2 Stück/Karton	1200 Stück/Palette 89 Stück/Palette
			Art.-Nr. 236 310 Art.-Nr. 236 006

